

溶融亜鉛めっき試験成績書

No.

JIS H 8641 認証取得

認証番号 TC0407006

シーケー金属株式会社

殿

1. 製品名

2. 工事名

〒933-0983

富山県高岡市守護町2-12-1

TEL 0766(23)1523

FAX 0766(23)1744

3. 依頼者名

4. めっき日^{a)}

適用規格 JIS H 8641

5. 試験日^{a)}

注a) 試験結果No. 1の日付を示す。

6. 試験結果 (試験方法はJIS H 0401に準拠)

No.	試験片	種類の記号	基準値(μm)	膜厚測定値(μm) ^{b)}			外観	判定	換算付着量 ^{c)} (g/m ²)
				1	2	3			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

注b) 1か所の測定値は、5点の平均値を示す。

c) 膜厚測定値の平均から算出した値を示す。

(参考) 膜厚と付着量との関係 (JIS H 8641:2021の解説表1による)

JIS H 8641:2021		JIS H 8641:2007		
種類の記号	膜厚(μm)	種類	記号	付着量(g/m ²)
HDZT 49	49 以上	2種35	HDZ 35	350 以上
HDZT 56	56 以上	2種40	HDZ 40	400 以上
HDZT 63	63 以上	2種45	HDZ 45	450 以上
HDZT 70	70 以上	2種50	HDZ 50	500 以上
HDZT 77	77 以上	2種55	HDZ 55	550 以上

上記の試験結果は要求品質を満足している事をご報告致します。

本物件は、環境に優しいカドミ無&鉛無溶融亜鉛めっきを施しています。

品質管理責任者	めっき事業本部 本部長	担当者

(様式QM-91007-6)